



Michael Tüncher
 Urberacher Str. 10
 64859 Eppertshausen

Telefon 06071 312 53
 E-Mail: tuencher.garten@t-online.de

Öffnungszeiten:
 MO - FR 8 - 18 Uhr | SA 8 - 13 Uhr

Brennwerte von Holzarten

Holzart	Brennwert KWh / RM	Brennwert KWh / kg	ersetzbare Heizölmenge Liter / RM
Eichenholz	2100	4,2	210
Eschenholz	2100	4,2	200
Buchenholz	2100	4,0	190
Ahornholz	1900	4,1	200
Birkenholz	1900	4,3	180
Lärchenholz	1700	4,4	200
Kiefernholz	1700	4,4	180
Erlenholz	1500	4,1	140
Fichtenholz	1500	4,5	140

Volumengewicht von Holz in kg/m³

Holzart	Frisches Holz	Luftgetrocknetes Holz	Künstlich getrocknetes Holz
Eichenholz	1000	760	660
Buchenholz	990	720	570
Ahornholz	980	660	530
Birkenholz	940	600	590
Eschenholz	920	720	620